

Densurf DA 420

Islatıcı & Dispersiyon Ajanı

İçerik Yayınlama Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon No : 001

ÜRÜN TANIMI

Densurf DA 420 yüksek pigment afinitesi olan modifiye poliglikol polimeridir.

Poliglikol yapısı geniş reçine uyumluluğu sağlar ve farklı pigment türlerinin kullanımına olanak tanır.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf DA 420 güçlü viskozite düşürme etkisine sahiptir ve epoksi bazlı pigment konsantrasyonları için uygulanabilir.

Densurf DA 420'nin temel uygulama alanları:

- Koruyucu Kaplamalar
- Genel Sanayi Boyaları
- Zemin Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Afirik grup içeren poliglikol
- Görünüm: Şeffaf sarı sıvı
- Asit Değeri: $160,00 \pm 10,00$ mg KOH/g
- Yoğunluk (20°C): $1,14 \pm 0,02$ g/mL
- Katı Madde (10 dk., 160°C): % $98,00 \pm 2,00$

SİSTEM

Termoplastik Akrilik Reçineler

Polyester Reçineler

Kısa Yağlı Alkid Reçineler

Uzun Yağlı Alkid Reçineler

Epoksi Reçineler

Akrilik Polioli Reçineler

Uygun

Uygun Değil

**Sistemler ile uyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Titanyum dioksit: % 0,50 - 2,00 (ağırlıkça pigment miktarı üzerinden sunulduğu şekliyle)
İnorganik pigmentler: % 5,00 - 10,00 (ağırlıkça pigment miktarı üzerinden sunulduğu şekliyle)
Dolgu: % 0,30 - 0,80 (ağırlıkça toplam formül üzerinden sunulduğu şekliyle)
Co-grinding sistemler: % 0,30 - 1,00 (ağırlıkça toplam formül üzerinden sunulduğu şekliyle)
Organik pigmentler: % 8,00 - 20,00 (ağırlıkça pigment miktarı üzerinden sunulduğu şekliyle)
Karbon Siyahı: % 10,00 - 30,00 (ağırlıkça pigment miktarı üzerinden sunulduğu şekliyle)

PROSES ÖNERİSİ

Ön karıştırma aşamasında pigmentten önce bağlayıcı ya da çözücü ile karıştırılarak sisteme dahil edilmelidir.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su Alifatik Hidrokarbonlar

N-Bütül Asetat

N-Bütanol

Ksilen

Etanol

Çözünür

Çözünür Değil

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 24 aydır. Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR

Densurf DA 420 güçlü viskozite düşürme etkisi sayesinde epoksi bazlı pigment konsantrasyonlarında kullanılabilir.

Bazik pigment yüzeylerine yüksek afiniteye sahiptir.