

Densurf AF 210

Köpük Kesici

İçerik Yayınlama Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon No : 001

ÜRÜN TANIMI

Densurf AF 210, solvent bazlı uygulama için floro-modifiye polidimetilsiloksan köpük kesicidir.

Universal bir köpük kesicidir ve mikro köpükler için çok etkilidir.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf AF 210, solvent bazlı sistemlerdeki mikro köpükler için bir köpük önleyicidir.

Densurf AF 210'ün temel uygulama alanları:

- Otomotiv Boyaları
- Koruyucu Kaplamalar
- Genel Sanayi Boyaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Floro-modifiye polisiloksan
- Görünüm: Şeffaf sıvı
- Katı Madde(10 dk., 160°C): % 0,90 ± 0,10
- İyonik Yapı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20°C): 0,97 ± 0,02 g/mL
- Çözücü: Triizobütil fosfat

SİSTEM

Su Bazlı Reçineler



Kısa Yağlı Alkid Reçineler



Alkid - Melamin Reçineler



Poliüretan Reçineler



Orta Yağlı Alkid Reçineler



Termoplastik Akrilik Reçineler



Uygun

Uygun Değil

**Sistemler ile uyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Önerilen miktar: % 0,10 - 1,00 (toplam formülasyona göre ağırlıkça)

Not: Yukarıda belirtilen miktarlar sadece bir öneridir. Lütfen optimum miktarları belirlemek için laboratuvar testleri yapın.

PROSES ÖNERİSİ

Ürün, üretimin herhangi bir aşamasında eklenebilir.

Ürünün 2/3'ünün ön karıştırma sırasında eklenmesi ve kalanın alt ilave aşamasında veya son ürüne eklenmesi önerilir.

İyi karıştırma, ürünün sistemde homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve yüzey kusurlarını önler. **Kullanmadan önce karıştırın!**

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su Alifatik Hidrokarbonlar



N-Bütil Asetat



N-Bütanol



Ksilen



Metoksi Propil Asetat



Çözünür

Çözünür Değil

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 12 aydır. Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR

Densurf AF 210, geniş bir reçine yelpazesi ile mükemmel uyumluluğa sahiptir.

Özellikle akrilik PU son katlar ve PU sistemlerde etkilidir. Densurf SM 135 ile birlikte kullanıldığında, akrilik PU son kat uygulamalarında yüksek performans sağlar.