

Densurf AF 200

Köpük Kesici

İçerik Yayınlama Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon No : 001

ÜRÜN TANIMI

Densurf AF 200, endüstriyel uygulamalar için organo-modifiye polidimetilsiloksan köpük kesicidir.

Köpük gidermeyi desteklemek için hidroforobik parçacıklar içerir.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf AF 200 düşük PVC sistemlerinde köpük kesmede oldukça etkilidir. Özellikle solventsiz epoksi sistemlerde etkin hava tahliyesi sağlar.

Densurf AF 200'ün temel uygulama alanları:

- Zemin Kaplamaları
- Koruyucu Kaplamalar
- Genel Sanayi Boyaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Organo-modifiye polisiloksan
- Görünüm: Beyaz/sarı sıvı
- Katı Madde(10 dk., 160°C): % 99,50 ± 0,50
- İyonik Yapı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20°C): 1,01 ± 0,02 g/mL

SİSTEM

Su Bazlı Reçineler

Uygun

Kısa Yağlı Alkid Reçineler

Uygun

Epoksi Reçineler

Uygun

Poliüretan Reçineler

Uygun

Orta Yağlı Alkid Reçineler

Uygun

Termoplastik Akrilik Reçineler

Uygun

Uygun Uygun Değil

**Sistemler ile uyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Önerilen miktar: % 0,10 - 1,00 (toplam formülasyona göre ağırlıkça)

Not: Yukarıda belirtilen miktarlar sadece bir öneridir. Lütfen optimum miktarları belirlemek için laboratuvar testleri yapın.

PROSES ÖNERİSİ

Ürün, üretimin herhangi bir aşamasında eklenebilir.

Ürünün 2/3'ünün ön karıştırma sırasında eklenmesi ve kalanın alt ilave aşamasında veya son ürüne eklenmesi önerilir.

İyi karıştırma, ürünün sistemde homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve yüzey kusurlarını önler. **Kullanmadan önce karıştırın!**

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su Alifatik Hidrokarbonlar

Uygun

Uygun

N-Bütül Asetat

Uygun

Uygun

Ksilen

Uygun

Metoksi Propil Asetat

Uygun

Çözünür

Çözünür Değil

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 12 aydır. Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR

Densurf AF 200, düşük PVC ve yüksek katı içeren reçine sistemlerinde mükemmel köpük önleyici etkiye sahiptir.

Özellikle solventsiz epoksi ve poliüretan (PU) sistemlerde etkilidir. Ayrıca Densurf SM 114 ile birlikte kullanıldığında zemin kaplama uygulamalarında yüksek performans sağlar.