

Densurf DA 307

Islatıcı

İçerik Yayınlama Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon No : 001

ÜRÜN TANIMI

Densurf DA 307, ıslatıcı olarak kullanılan su bazlı bir polimer çözeltisidir.

Elektrostatik etkilerle dispersiyon stabilitesini destekler.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf DA 307, pigment ıslatmada oldukça etkilidir ve viskozitenin düşürülmesine yardımcı olur.

Densurf DA 307'nin temel uygulama alanları:

- İnşaat Boyaları
- Yapı Kimyasalları
- Ahşap Kaplamaları

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	Alifatik Hidrokarbonlar
Yardımcı Çözücüler	N-Bütanol
Aromatik Hidrokarbonlar	Etanol
Çözünür	Çözünür Değil

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 24 aydır. Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR

Densurf DA 307, özellikle su bazlı baz boya sistemlerinde etkili dolgu ve pigment ıslatma özellikleri sağlar.

Dekoratif ve inşaat boya için mükemmel stabilite koruma özelliğine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Poliakrilik asit sodyum tuzu
- Görünüm: Şeffaf sarı sıvı
- Asit Değeri: $13,00 \pm 3,50$ mg KOH/g
- Yoğunluk (20°C): $1,24 \pm 0,02$ g/mL
- Katı Madde (10 dk., 105°C): $\% 38,00 \pm 2,00$
- Çözücü: Su

SİSTEM

Stiren-Akrilik Emülsiyonlar	Saf Akrilik Emülsiyonlar
Vinil-Akrilat Emülsiyonlar	Poliüretan Dispersiyonlar
Solventli-Solventiz Reçineler	Reçinesiz Öğütme
Uygun	Uygun Değil

**Sistemler ile uyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Titanyum dioksit: $\% 0,50 - 2,00$ (ağırlıkça pigment miktarı üzerinden sunulduğu şekliyle)
İnorganik pigmentler: $\% 5,00 - 10,00$ (ağırlıkça pigment miktarı üzerinden sunulduğu şekliyle)
Dolgular: $\% 0,30 - 0,80$ (ağırlıkça toplam formül üzerinden sunulduğu şekliyle)
Co-grinding sistemler: $\% 0,30 - 1,00$ (ağırlıkça toplam formül üzerinden sunulduğu şekliyle)

PROSES ÖNERİSİ

Ön karıştırma aşamasında pigmentten önce bağlayıcı ya da çözücü ile karıştırılarak sisteme dahil edilmelidir.